



**WEROTEX**  
**BESCHICHTUNGS AG**  
Neuhaltenring 10  
CH-6030 Ebikon  
Switzerland  
www.werotex.ch

## Technisches Datenblatt

Alu 25/5006/40/23502

Produkt	Alu 25/5006/40/23502 Reinaluminium-Klebeband
Trägermaterial	glatte, weiche Reinaluminiumfolie Dicke: 25 µm
Klebstoff	synthetischer Kautschuk, 40 g/m <sup>2</sup>
Liner	Glassine-Papier, 63 g/m <sup>2</sup> , weiss
Gesamtstärke ohne Liner	65 µm
180° Schälfestigkeit Stahl (AFERA 4001, 10 min)	30 N/25 mm
Scherfestigkeit Stahl (AFERA 4012, bei 23 °C)	60 N/25 mm <sup>2</sup>
Loop Tack gegen Glas (AFERA 4015)	43 N/25 mm
Rolling Ball (PSTC 6)	23 cm
Reissfestigkeit	1.8 N/mm
Reissdehnung	3.1 %
Wasserdampfdurchlässigkeit	<1 g/m <sup>2</sup> /24 h
Temperaturbeständigkeit	-25 °C bis +70 °C (kurzfristig bis +100 °C)
Prüfzeugnis	Baustoffklasse schwerentflammbar (Baustoffklasse DIN 4102-B1) Prüfzeugnisnr.: P-3305/4005-MPA BS

Die Qualität der Werotex Produkte wird kontinuierlich geprüft. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein Werotex Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist.