



WEROTEX
BESCHICHTUNGS AG
Neuhaltenring 10
CH-6030 Ebikon
Switzerland
www.werotex.ch

Technisches Datenblatt

TB 12/LA 40-40/23647

Produkt	TB 12/LA 40-40/23647 doppelseitiges Klebeband
Trägermaterial	Seidenpapier, ca. 12 g/m ²
Klebstoff	lösungsmittelbasiertes Acrylat beidseitig beschichtet
Liner	Glassine-Papier, 90 g/m ² , havanna-gelb bei Fingerlift-Produkten gem. Vereinbarung (z.B. PP 50 my rot)
Gesamtstärke ohne Liner	ca. 0.10 mm
Klebkraft (PSTC-3)	1.4 kg/25 mm (14 N/25 mm)
Scherfestigkeit (PSTC-7)	>24 Stunden bei 25 °C mit 1 kg/25 mm ²
Loop Tack	16 N/25 mm
Temperaturbeständigkeit	-20 °C bis +80 °C
Beständigkeit	sehr gut gegen Lösungsmittel, Chemikalien, UV-Strahlen und Phthalate (Weichmacher), welche sich in PVC-Folien befinden können

Die Qualität der Werotex Produkte wird kontinuierlich geprüft. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein Werotex Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist.