



**WEROTEX
BESCHICHTUNGS AG**
Neuhaltenring 10
CH-6030 Ebikon
Switzerland
www.werotex.ch

Technisches Datenblatt

Alu 20/PE/GE 5x5/5006/40/23502

Produkt	Alu 20/PE/GE 5x5/5006/40/23502 Aluminium-Klebeband mit Glasgelege verstärkt
Trägermaterial	Reinaluminiumfolie 20 µm, Glasgelege 5x5 mm, LDPE Beschichtung 22 g/m ²
Klebstoff	synthetischer Kautschuk, 40 g/m ²
Liner	Glassine-Papier, 63 g/m ² , weiss
Flächengewicht ohne Liner	ca. 130 g/m ²
180° Schälfestigkeit Stahl (AFERA 4001, 10 min)	>40 N/25 mm
Scherfestigkeit Stahl (AFERA 4012, bei 23 °C)	40 N/25 mm ²
Loop Tack gegen Glas (FTM 9)	31 N/25 mm
SAFT	81 °C
Reissfestigkeit	250 N/50 mm
Reissdehnung	4 %
Wasserdampfdurchlässigkeit (DIN 53 122)	<0,03 g/m ² /24 h
SD-Wert	>1500 m
Temperaturbeständigkeit	-25 °C bis +70 °C (kurzfristig bis +100 °C)

Die Qualität der Werotex Produkte wird kontinuierlich geprüft. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein Werotex Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist.